

先丽® DPP 红 DMX是具有高透明度的红色高性能有机颜料，与珠光颜料或铝粉等金属颜料配合，广泛应用于汽车漆和汽车修补漆，以及其他高耐性要求的透明涂料中。

颜料通用名		物理性能	
颜料红254		比重 (g/cm ³)	1.6
颜料索引号	56110	吸油量 (g/100g)	63.2
化学文摘号	84632-65-5	比表面积 (m ² /g)	98
化学结构名	二酞-吡咯-吡咯		



先丽® DPP 红 DMX
全色

性能						
氨基醇酸	全色	耐光性	耐候性*	抗再涂迁移性	耐热性	
					150℃ 30分钟	200℃ 10分钟
		-	-	5	5	5
		1:10 钛白粉	7-8	3-4	5	5
1:1 铝粉	7-8	4	5	5	5	



先丽® DPP 红 DMX
1/3 ISO (1:8.7 钛白粉)

* 人工加速老化 2000 小时

耐化学品性能				耐化学品性***		适用体系	
耐溶剂性**							
I	II	III	IV	I	II		
4	4	3	4	4-5	5	醇酸漆	●
						烤漆	●
						酸催化固化涂料	●
						胺固化涂料	●
						不饱和聚酯涂料	●
						异氰酸酯固化涂料	●
						硝基漆	●
						水性涂料	●



先丽® DPP 红 DMX
金属漆 1:1 铝粉

** I: 二甲苯 II: 乙醇 III: 丁酮 IV: 醋酸丁酯

*** I: 酸 II: 碱

- 推荐使用
- 测试后使用
- 不推荐

所有关于我们的产品用途的推荐，均是基于我们目前对该产品的认识。尽管我们有这样的推荐，客户还是应当采取适当的措施以保证我们的产品能满足自己特定的工艺或用途。因为我们不能控制客户的应用领域，及使用和加工过程的工艺条件，所以我们不承担这方面的责任。此外，买方应保证在使用我们产品的过程中不侵害第三者的知识产权。我们保证在通常的供应和储存条件下，我们的产品在质量上符合规范。

Headquarters
 CINIC CHEMICALS (SHANGHAI) CO., LTD.
 1730 Huilian Road, Qingpu Industrial Park,
 Shanghai 201707, P.R.China
 Tel: +86 21 5240 0178 Fax: +86 21 5240 0136
 E-mail: sales@cinic.com

EUROPE
 CINIC CHEMICALS EUROPE Sarl
 9, Croisée des Lys
 68300 Saint-Louis, France
 Tel: +33 (0) 3 8989 4476 Fax: +33 (0) 3 8989 4493
 E-mail: sales@ciniceurope.com

AMERICA
 CINIC CHEMICALS AMERICA, LLC
 651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300
 Pittsburgh, PA 15220, USA
 Tel: +1 412 928 3228 Fax: +1 412 202 0839
 E-mail: sales@cinicamerica.com